Revetón
PINTURAS

FICHA TÉCNICA

TEXLITE

Revestimiento para fachadas a base de resina de Pliolite®.

Descripción

Revestimiento para fachadas a base de resina de Pliolite®, de acabado liso mate, y de aplicación en todo tipo de superficies de Albañilería.

Aplicaciones

Protección y decoración de superficies en fachadas y soportes habituales en construcción al exterior aunque estén "ligeramente" húmedas como son : hormigón, mortero, ladrillo, piedra, yeso, cal, fibrocemento, arcilla cocida, etc ...
Impermeabilización de soportes exteriores que requieran de un alto nivel de permeabilidad gracias a su estructura micro porosa le permite ser totalmente impermeable y al mismo tiempo tener un alto nivel de difusión de vapor de agua y de CO2.
Como imprimación en soportes pulverulentos o que calean, para fijarlos y dar encima un revestimiento de REVETÓN o COTEFILM NG.
Excelente adherencia sobre soportes con poco poro como piedra artificial, balaustradas, etc.

Propiedades

- Gran adherencia, incluso sobre superficies algo húmedas o que calen.
- Impermeable.
- Transpirable.
- Aplicable a cualquier temperatura.
- Resistente a los álcalis y a los ambientes agresivos.
- Resistencia a la acción de los U.V.
- Autolimpiable.
- Antimoho y antiverdín.
- Tintable con colorante universal.
- Revestimiento Anticarbonatación Sd $_{120}CO_2$=388m
- Buena adherencia sobre superficies con poco poro y/o poco absorbentes

Modo de empleo

SOPORTE NUEVO:
La superficie a pintar deberá ser consistente y limpia.
Aplicar la primera mano de TEXLITE diluido con 10-15 % de White Spirit.
A partir de las 4 horas dar la segunda mano con TEXLITE puro o diluido con un 5% máximo de White Spirit.

SOPORTE ANTIGUO:
La superficie a pintar no deberá tener pinturas viejas, mal adheridas, grasa o eflorescencias.
Aplicar el TEXLITE igual que en el apartado anterior.
No aplicar sobre pinturas elásticas.

El rendimiento aproximado producto oscila de 4 a 8 m^2 por litro en función de la uniformidad y grado de absorción del soporte.

Herramientas

Rodillo, brocha, pistola de aire o pistola airless.
Limpieza: con White Spirit o similar.

Precauciones, advertencias y consejos de aplicación

Producto inflamable.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Trabajar con la adecuada ventilación.
No fumar ni encender fuego junto al producto.
En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Presentación

Envases metálicos de 15 litros.
Colores:
En sistema tintométrico RCS: 50+300 colores de la carta de fachadas
En nuevo sistema tintométrico COLORBOX: 60+315 nuevos colores de la carta de fachadas PROYECTA.

Almacenamiento

En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie.

Datos técnicos (producto en seco)

Ligante: Resina Pliolite ®
Viscosidad (cps): 10.000 ± 5.000
Densidad (Kg./l): 1,41 ± 0,05
Contenido de sólidos (% en peso) : 69 ± 2 %
Tiempo de secado :
- Al tacto: 1-2 h
- Total: 24 h

Tiempo de repintado (20ºC, 65 % HR): A partir de 4 h
Disolvente: White Spirit o similares
Aspecto: Liso mate Brillo 60º: 1,5%
Temperatura de aplicación: De -15ºC a +35ºC

Revisión: 1 **Fecha de edición: Abril 2010**

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por MATERIS PAINTS ESPAÑA, S. L. y las empresas del grupo MATERIS al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción.

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.